FICHA TÉCNICA

1. Identificación

Nombre Comercial: ESTUCO ACRILICO PINTURISA®
Composición Química: Copolímeros acrílicos ligantes.

2. Usos

En ambientes interiores especialmente en exteriores y zonas de humedad, para resanar huecos o grietas en todo tipo de superficies. Arreglar descascados y ampollamientos de pintura. Corregir filos y molduras en paredes. Pulir y dar tersura a muros, cielos rasos, empañetados que se van a pintar con vinilos eliminando así una mano de pintura.

3. Descripción del producto

El Estuco Acrílico Pinturisa® es un recubrimiento vinílico en pasta, sin tendencia a fisurar, listo para aplicar en todo tipo de substrato como concreto, mortero, tabla, roca, yeso, paneles prefabricados y otros.

4. Propiedades físicas

ESPECIFICACIONES	VALOR	UNIDADES
PH	9 – 9,8	UNIDADES
Consistencia	Cremosa y sin grumos	N/A

5. Preparación de la superficie

La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado, por esto se deben tener en cuenta algunos cuidados:

- Limpiar bien la superficie eliminando grasas y polvo suelto (carburos, cales). Con una llana metálica se debe pulir la superficie y resanar las grietas y huecos antes del estucado general.
- La superficie debe estar firme, con buena cohesión, limpia, seca y libre de polvo y grasas.
- Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas o removidas raspando la superficie.
- Manchas de aceite o grasa deben ser eliminadas o removidas con una solución de agua y detergente, seguido a esto, enjuagar y esperar a que la superficie esté completamente seca.
- Partes mohosas beben ser eliminadas lavando la superficie, seguido a esto, enjuagar y esperar a que la superficie este completamente seca.
- Profundas imperfecciones o grietas en el pañete, revoque o repellos deben ser corregidos.

FICHA TÉCNICA

6. Aplicación

- Aplicar con llana metálica, preferiblemente de acero inoxidable.
- En caso de que las grietas o huecos sean muy profundos, aplique una segunda capa
- Cuando ya se haya secado el estuco líjelo o empareje.
- Proceda a pintar con vinilo Pinturisa ®, esmalte, epóxico a base de agua, caucho clorado (no requiere imprimante para pintar).

7. Secamiento

Para una temperatura ambiente de 25°C y una humedad relativa de 60%.

TIPO	TIEMPO
Secado al polvo	<30 minutos
Secado al Tacto	30 minutos
Secado entre manos	2 horas
Sellamiento final	30 días

8. Recomendaciones generales.

- Para el cálculo del rendimiento del recubrimiento, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y los desperdicios ocasionados por la aplicación.
- La obtención de un excelente acabado depende de la buena preparación de la superficie.
- Cierre bien el envase para mantener las características del producto.
- No diluya el producto, este viene listo para usar, recuerde que al diluir pierde resistencia a la abrasión el ESTUCO ACRILICO PINTURISA®.

9. PRESENTACIÓN

Galón de 6 kilos

Balde de 15 kilos

Cuñete de 30 kilos

Bolsa 30 Kilos

Las indicaciones, información técnica y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencias actuales. Se da a título de orientación y sin garantía de nuestra parte, debido a que la aplicación, procesamiento y usos de nuestros productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.

098-8679985
3174320906
contacto@ferroacabados.com
www.ferroacabados.com
Carrera 7 1-51
Neiva-Huila

FERROACABADOS
Y DISEÑOS DE COLOMBIA